

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

SiO ₂ (%) > 98	Superficie específica NA
Al ₂ O ₃ (%) < 0,5	AFS NA
Fe ₂ O ₃ (%) < 0,20	TE NA
K ₂ O (%) < 0,5	CU NA
CaO (%) < 0,03	
Producto seco. Humedad (%) < 1	
	Perd. Calcinación 950 °C (%) NA

DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA

Tamiz (µm)	Retenido (%)	Tamiz (µm)	Retenido (%)
> 2.500	< 13		
1.600	15 / 80		
1.250	5 / 35		
800	0 / 50		
< 800	< 22		

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Piedra natural de aristas redondeadas, limpia de arcillas y materias orgánicas.
Granulometría muy abierta entre 0,8 y 2,5 mm
Densidad 1,6 Kg/L
Arena para granallado y pavimentación.
Arena de soporte para filtración de agua.